

Polyuretanové polotovary – desky, tyče

Charakteristika materiálu

Polyuretanový elastomer vyniká svou vysokou odolností proti oděru a natržení. Má skvělé výsledky při styku s abrazivním materiálem, výborné tlumící vlastnosti a velkou rozměrovou paměť. Je také vysoce spolehlivý při vysokém dynamickém zatížení. Polyuretanový elastomer velmi dobře odolává minerálním olejům a benzinům. Není vhodný pro styk s teplou vodou.

DESKY

Formát:

2000×1000 mm
3000×1000 mm
4000×1000 mm*
5000×1000 mm*

Tloušťka:

2-20 mm (odstupňováno po 1 mm)
20-100 mm (odstupňováno po 5 mm)

* desky ve formátu 4000×1000 mm a 5000×1000 mm vyrábíme v tloušťkách 3-80 mm

Tvrdość:

30-95 ShA (desky s tvrdostí 30-55 ShA dodáváme pouze ve formátu 500x500 mm)

Standardně dodáváme polyuretanové desky s tolerancí tloušťky $\pm 0,6$ mm. V případě požadavku na vyšší přesnost lze vyrobit desky s tolerancí $\pm 0,3$ mm. Nabízíme možnost dodání přířezů z desek dle Vámi požadovaného rozměru. Přířezy také svařujeme. Barvy je možné vybrat z aktuální skladové zásoby nebo vyrobit na objednávku.



TYČE

Průměr:

20-100 mm (odstupňováno po 5 mm)
100-450 mm (odstupňováno po 10 mm)

Délka:

250-1000 mm

Tvrdość:

35-95 ShA



Zakázkově lze vyrobit i jiné, atypické rozměry.

Barvy je možné vybrat z aktuální skladové zásoby nebo vyrobit na objednávku.